



# MAT HYDRO +

Fiche Technique N°2421

INTERIEUR

Edition 2016

**MAT**

MUR ET PLAFOND

## Peinture mate Glycéro garnissant en émulsion aqueuse



**DESCRIPTION** : Peinture de finition mate garnissant, utilisée pour les travaux neufs et rénovation de mur et plafond intérieur.

Grâce à sa nouvelle technologie Glycéro hydrosoluble, MAT HYDRO+ permet d'isoler de nombreuses tâches.

Dans le cas de plafonds très tachés préférer LE SANCY.

D'emploi aisé, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. Permet une remise en service rapide des locaux. Idéal pour pièces sèches et humides.

Très opacifiant, sans reprise, MAT HYDRO+ masque les imperfections des supports.

Faible teneur en COV, Faible odeur à l'application.

**MISE EN ŒUVRE** : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse et de feutres.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Béton et dérivés neufs Ciment Parement béton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brossage</li> <li>- Egrenage</li> <li>- Epoussetage éponge humide</li> </ul>	1 couche ICOPRIM	2 couches MAT HYDRO+
Plâtres et dérivés Plaques de plâtre Béton cellulaire Enduit hydraulique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brossage</li> <li>- Egrenage, grattage</li> <li>- Epoussetage éponge humide</li> </ul>	Direct 2 couches MAT HYDRO+	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grattage si non adhérent</li> <li>- Ponçage si nécessaire</li> <li>- Lessivage</li> <li>- Rinçage</li> </ul>	1 couche ICOPRIM ou MAT HYDRO+	2 couches MAT HYDRO+

**CONDITIONS D'APPLICATION** : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C

Température du produit : supérieure à + 10°C

L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.



**FABRIQUE de PEINTURES**





# MAT HYDRO +

Fiche Technique N°2421

INTERIEUR

Edition 2016

**MAT**

MUR ET PLAFOND

## Peinture mate Glycéro garnissant en émulsion aqueuse



**DESTINATION : INTÉRIEUR**

**DENSITE : 1,40 +/- 0.05**

**ASPECT/COULEUR : MAT PROFOND / BLANC**

**EXTRAIT SEC EN POIDS : 55 % +/- 2%**

**TEMPS DE SECHAGE A 20°C :**

- HORS POUSSIERE 1 H
- SEC 2 H
- RECOUVRABLE 12 H

**NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU NE PAS LAISSER SECHER**

**RENDEMENT : 8 A 10 M2/L PAR COUCHE**

**STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE  
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.**

**HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.  
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.**

**SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2.  
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 3 g/l de COV**

### CONDITIONNEMENT

**3 LITRES**

**15 LITRES**

**ICO** *peint*

**FABRIQUE de PEINTURES**

